



# KEBANA SILKY

*Finisaj decorativ lavabil pentru interioare*

Nr. 3737  
Editie: 0  
Revizie: 2  
Pag. 1 / 2  
14.12.2006

## PROPRIETATI

Vopsea policromatica, lavabila, transpiranta si eficace impotriva mucegaiului, pentru utilizare la interior. Reprezinta sinteza unui lung studiu care coroboreaza tehnologia moderna, tehnica antica si nobila de decorare a peretilor. KEBANA SILKY este caracterizata vizual de stralucire si tactil de catifelare. Produsul poate fi utilizat in foarte multe variante cromatice pentru realizarea unor ambiente calde si prestigioase.

## UTILIZARE

Se aplica pe orice tip de suport (zid, lemn, fier, gips-carton) tratat in prealabil cu cicluri de fond potrivite.

## COMPOZITIE

Produs pe baza de dispersii „voc zero”, pulberi si pigmenti selectionati.

## CARACTERISTICI TEHNICE

<b>Viscozitate :</b>	tixotrop	<b>Substanta solida in greutate :</b>	n.a.
<b>Greutate specifica :</b>	1.00 kg /l ± 0.05	<b>Substanta solida in volum :</b>	n.a.
<b>Culoare :</b>	conform paletar	<b>Aspetul filmului :</b>	opac

## UTILIZARE

<b>Sistemul de aplicare:</b>	Gletiera inox	<b>Lavabilitate:</b>	dupa 20 zile cu apa si sapun
<b>Diluant:</b>	apa	<b>Consum:</b>	4 – 5 mp/l (la gata)
<b>Dilutie:</b>	gata preparat	<b>Intretinerea uneltelor:</b>	dupa utilizare se spala cu apa
<b>Numar straturi:</b>	2	<b>Depozitare:</b>	evitati gerul si temperaturile
<b>Uscare:</b>	6-8 ore pe strat (25°C, 65% UR)		de peste 35 °C; pastrati bidonul etansat pana la urmatoarea intrebuintare.

## CICLU DE APLICARE

<b>Pereti noi</b>	Smirgheluiti si indepartati praful. Aplicati un strat de amorsa pe baza de apa Isolmur 0/3, dupa care aplicati doua straturi de vopsea lavabila HOUSE DECORFLEX.
<b>Pereti vechi sau deja vopsiti</b>	Indepartati eventualele parti neancorate (vopsea sau glet). Curatati cu atentie suprafata de praf si murdarie. Procedati ca mai sus.
<b>Finisaj</b>	Intindeti primul strat de KEBANA SILKY cu gletiera de inox avand grija sa intindeti bine produsul si sa nu lasati produs in exces. Asteptati 6-8 ore si aplicati stratul final de KEBANA SILKY prin miscari tip „arc de cerc”, iar dupa aproximativ 5-10 minute lisati cu atentie. Efectul final se realizeaza lucrând pe suprafete mici din aproape in aproape.
<b>Nota</b>	Evitati aplicarea pe suporturi expuse la soare sau foarte calde sau daca temperatura mediului ambiant sau a suportului este inferioara a 5°C sau superioara a 35°C.



# KEBANA SILKY

*Finisaj decorativ lavabil pentru interioare*

Nr. 3737  
Editie: 0  
Revizie: 2  
Pag. 2 / 2  
14.12.2006

## FRAZE DE RISC

Nu sunt necesare

## FRAZE DE SIGURANTA

- S 2 A nu se lasa la indemana copiilor.
- S 26 In cazul contactului cu ochii, se spala imediat cu multa apa si se consulta un specialist.
- S 29 A nu se arunca la canalizare.
- S 62 In caz de inghitire, a nu se provoca vomă: a se consulta imediat un medic si a i se arata ambalajul sau eticheta.
- S 7/47 Pastrati ambalajul inchis ermetic si la o temperatura care sa nu depaseasca 35 °C.

## HG nr.735/2006 privind limita emisiilor de compusi organici volatili (VOC)

Conform acestei hotarari produsul face parte din categoria **SBA** (strat de acoperire pe baza de apa), subcategoria "k"  
Valoarea limitei maxime de VOC pentru aceasta categorie este de:

- anul 2007 – 150 gr/L VOC
- anul 2010 – 100 gr/L VOC

Produsul gata pentru utilizare contine maximum 15 gr/L VOC

Nuantele de culori obtinute cu paste colorante nu depasesc limitele consemnate.

## NOTA

Aplicati doua maini de strat de fond. Aplicati doua straturi de Kebana Silky, vopsea policromatica, lavabila, transpiranta si antimucegai, pentru utilizari la interior, cu o putere de acoperire de 4-5 mp/l (la gata).