

PROPRIETATI

Primer acrilic pe baza de apa, alcalo-rezistenta cu mare putere de penetrare, pentru interioare si exterioare. Uniformizeaza absorbtia asigurand un optim proces de aplicare a vopselelor.

UTILIZARE

Ca amorsa pentru pereti interni si externi, vechi si noi; este indicat in special pentru diminuarea puterii de absorbtie a peretelui si pentru intarirea peretilor usor sfaramiciosi.

COMPOZITIE

Dispersie apoasa a copolimerilor acrilici si continut COV < 1 gr/Lt.

CARACTERISTICI TEHNICE

Viscozitate medie:	200 cps 25°C ± 20	Substanta solida in greutate:	17%
Greutate specifica:	1.00 kg/lit. ± 0.05	Substanta solida in volum :	14%
Culoare :	transparent, laptos	Aspetul peliculei :	-

UTILIZARE

Sistemul de aplicare:	bidineaua	Finisaj:	16 ore (25°C)
Diluant:	apa	Putere de acoperire:	12 mp/l (functie de absorbtie)
Dilutie:	1:1 cu apa		dupa utilizare se spala cu apa
Uscare:	2-3 ore la suprafata (la 25°C si 65% U.R.)	Intretinerea uneltelor:	evitati gerul si temperaturile de peste 35 °C; pastrati
		Depozitare	bidonul etansat pana la urmatoarea intrebuintare.

CICLU DE APLICARE

Tencuiala (gletul)

Trebuie sa fie matura, uscata, sa nu prezinte parti neancorate si eflorescente saline. In cazul in care exista pete de mucegai sau alge, acestea trebuie eliminate folosind produse specifice de tipul Meta 581. Daca suprafata este alcalina trebuie neutralizata cu produse specifice. Peretii tratati cu Fissativo Acrilico nu trebuie sa ramana luciosi, evitandu-se formarea peliculelor superficiale (produsul trebuie sa patrunda in pereti).

Finisaj

Pot fi folosite toate tipurile de finisaje.

Nota

Nu se aplica daca temperatura mediului ambiant sau a suportului este sub 5°C sau peste 35°C.

FRAZE DE RISC

Nu sunt necesare

FRAZE DE SIGURANTA

- S 2 A nu se lasa la indemana copiilor.
- S 26 In cazul contactului cu ochii, se spala imediat cu multa apa si se consulta un specialist.
- S 29 A nu se arunca la canalizare.

S 62	In caz de inghitire, a nu se provoca voma: a se consulta imediat un medic si a i se arata ambalajul sau eticheta.
S 7/47	Pastrati ambalajul inchis ermetic si la o temperatura care sa nu depaseasca 35 °C.

HG nr.735/2006 privind limita emisiilor de compusi organici volatili (VOC)

Conform acestei hotarari produsul face parte din categoria **SBA** (strat de acoperire pe baza de apa), subcategoria "g" (grund). Valoarea limitei maxime de VOC pentru aceasta categorie este de:

- anul 2010 – 30 gr/L VOC

Produsul gata pentru utilizare contine maximum 0,20 gr/L VOC.

NOTA

Primer acrilic pe baza de apa alcalo-rezistent cu foarte mare putere de penetrare, aditivat, aplicabil pe suporturi externe si interne, pentru limitarea puterii de absorbtie a peretelui si pentru intarirea peretilor usor sfaramiciosi cu o putere de acoperire de 12 mp/l.