

PROPRIETATI

Vopsea pentru interioare super lavabila si cu mare putere de acoperire. Poate fi considerata de nivelul unui email satinat pe baza de apa datorita continutului de rasini. Depaseste usor 10000 de cicluri in cadrul probei de lavabilitate conform metodei UNICHIM. Este rezistenta la alcalinitate si la agentii atmosferici.

UTILIZARE

Finisaj pentru interioare; este necesara prepararea peretelui inaintea aplicarii produsului.

COMPOZITIE

Pigmenti foarte rezistenti la lumina si intemperii, emulsii, rasina acrilica in dispersie apoasa si continut COV < 1 gr/Lt.

CARACTERISTICI TEHNICE

Viscozitate :	16.000 cps \pm 2.000 (25°C)	Substanta solida in volum :	40%
Greutate specifica :	1,42 kg/l \pm 0.05	Aspetul filmului:	satinat
Culoare :	Alb	Rezistenta la alcali:	buna
Substanta solida in greutate :	56%	Rezistenta la intemperii:	optima

UTILIZARE

Sistemul de aplicare:	pensula, trafalet	Finisaj:	4-5 ore (25°C)
Diluant:	apa	Putere de acoperire:	12 mp/l / strat
Dilutie:	20%	Intretinerea uneltelor:	dupa utilizare se spala cu apa
Numar straturi:	2	Depozitare	evitati gerul si temperaturile de peste 35 °C; pastrati bidonul etansat pana la urmatoarea folosire.
Uscare:	2-3 (25°C si U.R.65%)		

CICLU DE APLICARE

Pereti noi interni	Se aplica un strat de amorsa Idrofix / Fissativo Acrilko diluat cu apa conform instructiunilor de pe eticheta.
Pereti vechi	Se indeparteaza praful si partile neancorate de vopsea si apoi procedati ca mai sus.
Finisaj	Aplicati doua straturi de House Village ECO diluate cu apa, aplicate in doua treceri: una orizontala si cealalta verticala.
Nota	Nu se aplica daca temperatura mediului ambiant sau a suportului este sub 5°C sau peste 35°C.

FRAZE DE RISC

Nu sunt necesare

FRAZE DE SIGURANTA

- S 2 A nu se lasa la indemana copiilor.
S 26 In cazul contactului cu ochii, se spala imediat cu multa apa si se consulta un specialist.
S 29 A nu se arunca la canalizare.
S 62 In caz de inghitire, a nu se provoca voma: a se consulta imediat un medic si a i se arata ambalajul sau eticheta.
S 7/47 Pastrati ambalajul inchis ermetic si la o temperatura care sa nu depaseasca 35 °C.

HG nr.735/2006 privind limita emisiilor de compusi organici volatili (VOC)

Conform acestei hotarari produsul face parte din categoria **SBA** (strat de acoperire pe baza de apa), subcategoria "a" (acoperitori pentru pereti interiori si plafoane). Valoarea limitei maxime de VOC pentru aceasta categorie este de:

- anul 2010 – 30 gr/L VOC

Produsul alb gata pentru utilizare contine maximum 0,85 gr/L VOC

Nuantele de culori obtinute cu paste colorante nu depasesc 1 gr/Lt.

NOTA

Aplicati un strat de Ifrofix / Fissativo Acriliko pentru stabilizarea suportului. Aplicati la interval de 4-5 ore, doua straturi de House Village ECO, vopsea acrilica, superlavabila, alcalo-rezistenta si cu o putere de acoperire medie totala de 6 mp/l.