

## PROPRIETATI

Amorsa consolidanta colorata pe baza de apa pentru tratamentul suporturilor de interior. Uniformizeaza absorbtia asigurand un optim proces de aplicare a vopselelor.

## UTILIZARE

Ca amorsa pentru pereti interni vechi si noi; este indicat in special pentru diminuarea puterii de absorbtie a peretelui si pentru intarirea peretilor usor sfaramiciosi.

## COMPOZITIE

Dispersie apoasa a copolimerilor acrilici si continut COV < 1 gr/Lt.

## CARACTERISTICI TEHNICE

<b>Viscozitate medie:</b>	14.500 cps a 25°C ± 1.500	<b>Substanta solida in volum :</b>	50 %
<b>Greutate specifica :</b>	1,55 kg / l ± 0.05	<b>Aspetul filmului :</b>	opac
<b>Culoare :</b>	Alb	<b>Rezistenta la intemperii:</b>	optima
<b>Substanta solida in greutate:</b>	76 %	<b>Rezistenta la alcali:</b>	optima

## UTILIZARE

<b>Sistemul de aplicare:</b>	pensula (indicat), trafalet	<b>Finisaj:</b>	16 ore (25°C)
<b>Diluant:</b>	apa	<b>Putere de acoperire:</b>	8 mp/l (functie de absorbtie)
<b>Dilutie:</b>	20%	<b>Intretinerea uneltelor:</b>	dupa utilizare se spala cu apa
<b>Uscare:</b>	2-3 ore la suprafata (la 25°C si 65% U.R.)	<b>Depozitare</b>	evitati gerul si temperaturile de peste 35 °C; pastrati bidonul etansat pana la urmatoarea intrebuintare.

## CICLU DE APLICARE

<b>Tencuiala (gletul)</b>	Dupa diluarea produsului (20% cu apa), se aplica pe peretele curat.
<b>Nota</b>	Evitati aplicarea produsului atunci cand temperatura mediului ambiant sau a suportului este inferioara a 5°C sau superioara a 35°C.

## FRAZE DE RISC

Nu sunt necesare

## FRAZE DE SIGURANTA

- S 2 A nu se lasa la indemana copiilor.
- S 26 In cazul contactului cu ochii, se spala imediat cu multa apa si se consulta un specialist.
- S 29 A nu se arunca la canalizare.
- S 62 In caz de inghitire, a nu se provoca vomă: a se consulta imediat un medic si a i se arata ambalajul sau eticheta.
- S 7/47 Pastrati ambalajul inchis ermetic si la o temperatura care sa nu depaseasca 35 °C.

## HG nr.735/2006 privind limita emisiilor de compusi organici volatili (VOC)

Conform acestei hotarari produsul face parte din categoria **SBA** (strat de acoperire pe baza de apa), subcategoria "g"(grund). Valoarea limitei maxime de VOC pentru aceasta categorie este de:

- anul 2010 – 30 gr/L VOC

Produsul alb gata pentru utilizare contine maximum 0,88gr/L VOC

### NOTA

Primer colorat pe baza de rasini acrilice in dispersie apoasa, pentru interioare cu putere de penetrare medie, pentru pregatirea suportului atunci cand sunt utilizate ca finisaj vopsele lavabile.