

PROPRIETATI

Solutie transparenta pe baza de apa pentru finisaje interioare, lucioasa, cu uscare rapida, foarte rezistenta. Dupa uscarea completa se obtine un film cu o mare rezistenta la agentii atmosferici, de aceea poate fi utilizat si la exterior, unde suportul este foarte bine uscat si unde nu pot aparea in timp infiltratii de umiditate din interior sau de la zidarie.

UTILIZARE

Ca strat final peste finisaje interioare sau exterioare cand se doreste a se obtine un finisaj lucios si perfect lavabil. Se aplica in mod deosebit in localuri publice, zone unde se doreste spalarea frecventa a peretilor (cantine, spitale, etc.)

COMPOZITIE

Dispersie apoasa a copolimerilor.

CARACTERISTICI TEHNICE

Viscozitate medie:	pastos	Substanta solida in greutate :	37 %
Greutate specifica :	1.06 kg/lt. \pm 0.05	Substanta solida in volum:	35%
Culoare :	transparent	Aspectul peliculei:	Lucios
		Rezistenta la alcali:	alcalo-rezistent

UTILIZARE

Sistemul de aplicare:	pensula, trafalet, pompa	Finisaj:	5-6 ore (25°C)
Diluant:	apa	Putere de acoperire:	10 mp/l / strat
Dilutie:	max 5 %	Intretinerea uneltelor:	dupa utilizare se spala cu apa
Numar de straturi:	1-2	Depozitare	evitati gerul si temperaturile de peste 35 °C; pastrati bidonul etansat pana la urmatoarea folosire.
Uscare:	3-4 ore la suprafata (la 25°C si 65% U.R.)		

CICLU DE APLICARE

Pregatirea suportului	Curatati cu atentie suprafata de praf si murdarie.
Finisaj	Aplicati unul sau doua straturi de Luxor 30/TA.
Nota	Evitati aplicarea produsului atunci cand temperatura mediului ambiant sau a suportului este inferioara a 5°C sau superioara a 35°C.

FRAZE DE RISC

Nu sunt necesare

FRAZE DE SIGURANTA

- S 2 A nu se lasa la indemana copiilor.
- S 26 In cazul contactului cu ochii, se spala imediat cu multa apa si se consulta un specialist.
- S 29 A nu se arunca la canalizare.
- S 62 In caz de inghitire, a nu se provoca voma: a se consulta imediat un medic si a i se arata ambalajul sau eticheta.
- S 7/47 Pastrati ambalajul inchis ermetic si la o temperatura care sa nu depaseasca 35 °C.

HG nr.735/2006 privind limita emisiilor de compusi organici volatili (VOC)

Conform acestei hotarari produsul face parte din categoria **SBA** (strat de acoperire pe baza de apa), subcategoria "b" (acoperitori luciosi pentru pereti interiori si plafoane). Valoarea limitei maxime de VOC pentru aceasta categorie este de:

- anul 2010 – 100 gr/L VOC

Produsul gata pentru utilizare contine maximum 30 gr/L VOC

NOTA

Aplicati unul sau doua straturi de Luxor 30/TA, finisaj transparent lucios, protectiv, pe baza de apa , utilizat la interior sau exterior , caracterizat de uscare rapida cu o putere de acoperire medie completa de 5 mp/l.