

## PROPRIETATI

Vopsea transpiranta, care permite peretelui sa respire, alcalo-rezistenta pentru pereti interiori, caracterizata de o putere de acoperire foarte buna.

## UTILIZARE

Finisaj pentru pereti din zidarie interiori, cu o pregatire prealabila a suportului.

## COMPOZITIE

Pigmenti selectionati cu o mare rezistenta la lumina, excipienti , rasina acrilica in dispersie apoasa si continut COV < 1 gr/lit.

## CARACTERISTICI TEHNICE

<b>Viscozitate :</b>	30000 cps ± 5000 (25 °C)	<b>Substanta solida in greutate :</b>	62%
<b>Greutate specifica :</b>	1.57 kg / l ± 0.05	<b>Substanta solida in volum :</b>	44%
<b>Culoare :</b>	alb	<b>Aspetul peliculei :</b>	opac

## UTILIZARE

<b>Sistemul de aplicare:</b>	Pensula, trafalet	<b>Finisaj:</b>	4-5 ore (25°C, 65% UR)
<b>Diluant:</b>	Apa	<b>Consum:</b>	10 mp/l / strat
<b>Dilutie:</b>	20%	<b>Intretinerea uneltelor:</b>	dupa utilizare se spala cu apa
<b>Numar straturi:</b>	2	<b>Depozitare:</b>	evitati gerul si temperaturile de peste 35 °C; pastrati bidonul etansat pana la urmatoarea intrebuintare.
<b>Uscare:</b>	1-2 ore		

(25°C, 65% UR)

## CICLU DE APLICARE

<b>Pereti noi interiori</b>	Aplicati un strat de amorsa Idrofix / Fissativo Acriliko diluat cu apa conform instructiunilor de pe eticheta.
<b>Pereti vechi</b>	Indepartati eventualele parti neancorate. Curatati cu atentie suprafata de praf si murdarie. Procedati ca mai sus.
<b>Finisaj</b>	Aplicati doua straturi de Murclad RV ECO diluate cu apa, <b>aplicate in doua treceri: una orizontala si cealalta verticala.</b>
<b>Nota</b>	Evitati aplicarea pe suporturi expuse la soare sau foarte calde sau daca temperatura mediului ambiant sau a suportului este superioara a 35°C.

## FRAZE DE RISC

Nu sunt necesare

## FRAZE DE SIGURANTA

S 2	A nu se lasa la indemana copiilor.
S 26	In cazul contactului cu ochii, se spala imediat cu multa apa si se consulta un specialist.
S 29	A nu se arunca la canalizare.
S 62	In caz de inghitire, a nu se provoca voma: a se consulta imediat un medic si a i se arata ambalajul sau eticheta.
S 7/47	Pastrati ambalajul inchis ermetic si la o temperatura care sa nu depaseasca 35 °C.

## HG nr.735/2006 privind limita emisiilor de compusi organici volatili (VOC)

Conform acestei hotarari produsul face parte din categoria **SBA** (strat de acoperire pe baza de apa), subcategoria "a" (acoperitori pentru pereti interiori si plafoane). Valoarea limitei maxime de VOC pentru aceasta categorie este de:

- anul 2010 – 30 gr/L VOC

Produsul alb gata pentru utilizare contine maximum <0,1 gr/L VOC

Nuantele de culori obtinute cu paste colorante nu depasesc 1 gr/lt

## NOTA

Aplicati un strat de amorsa Idrofix / Fissativo Acriliko pentru interior. Aplicati doua straturi , la interval de 4-5 ore, de Murclad RV ECO, vopsea transpiranta, alcalo-rezistenta pentru pereti interiori, cu o putere de acoperire medie completa de 5,5 mp/l.