

PROPRIETATI

Vopsea transpiranta, care permite peretelui sa respire, alcalo-rezistenta pentru pereti interiori si exteriori, caracterizata de o putere de acoperire foarte buna . Poate fi utilizata chiar si pe tencuieli proaspete.

UTILIZARE

Finisaj pentru pereti din zidarie interiori si exteriori, cu o pregatire prealabila a suportului.

COMPOZITIE

Pigmenti selectionati cu o mare rezistenta la lumina, excipienti , rasina acrilica in dispersie apoasa.

CARACTERISTICI TEHNICE

Viscozitate :	30000 cps \pm 5000 (25 °C)	Substanta solida in greutate :	62%
Greutate specifica :	1.61 kg / l \pm 0.05	Substanta solida in volum :	44%
Culoare :	alb	Aspetul peliculei :	opac

UTILIZARE

Sistemul de aplicare:	Pensula, trafalet	Finisaj:	4-5 ore (25°C, 65% UR)
Diluant:	Apa	Consum:	10 mp/l / strat
Dilutie:	30 - 40%	Intretinerea uneltelor:	dupa utilizare se spala cu apa
Numar straturi:	2	Depozitare:	evitati gerul si temperaturile de peste 35 °C; pastrati bidonul etansat pana la urmatoarea intrebuintare.
Uscare:	1-2 ore		

(25°C, 65% UR)

CICLU DE APLICARE

Pereti noi exteriori/ interiori	Aplicati un strat de amorsa Idrofix/ Isol Mur diluat cu apa conform instructiunilor de pe eticheta.
Pereti vechi	Indepartati eventualele parti neancorate. Curatati cu atentie suprafata de praf si murdarie. Procedati ca mai sus.
Finisaj	Aplicati doua sau mai multe straturi de Murclad RV diluate cu apa, aplicate in doua treceri: una orizontala si cealalta verticala.
Nota	Evitati aplicarea pe suporturi expuse la soare sau foarte calde sau daca temperatura mediului ambiant sau a suportului este superioara a 35°C.

FRAZE DE RISC

Nu sunt necesare

FRAZE DE SIGURANTA

S 2	A nu se lasa la indemana copiilor.
S 26	In cazul contactului cu ochii, se spala imediat cu multa apa si se consulta un specialist.
S 29	A nu se arunca la canalizare.
S 62	In caz de inghitire, a nu se provoca vomă: a se consulta imediat un medic si a i se arata ambalajul sau eticheta.
S 7/47	Pastrati ambalajul inchis ermetic si la o temperatura care sa nu depaseasca 35 °C.

HG nr.735/2006 privind limita emisiilor de compusi organici volatili (VOC)

Conform acestei hotarari produsul face parte din categoria **SBA** (strat de acoperire pe baza de apa), subcategoria "a" (acoperitori pentru pereti interiori si plafoane). Valoarea limitei maxime de VOC pentru aceasta categorie este de:

- anul 2010 – 30 gr/L VOC

Produsul alb gata pentru utilizare contine maximum 10 gr/L VOC

Nuantele de culori obtinute cu paste colorante nu depasesc limitele consemnate

NOTA

Aplicati un strat de amorsa Idrofix sau Isol Mur pentru interior. Aplicati doua straturi , la interval de 4-5 ore, de Murclad RV, vopsea transpiranta, alcalo-rezistenta pentru pereti exteriori si interiori, cu o putere de acoperire medie completa de 5,5 mp/l.