

PROPRIETATI

Amorsa speciala pe baza de silicat de potasiu rezistenta la acizi si la agresivitatea bacteriilor si a microorganismelor.

UTILIZARE

Ca primer pentru suporturi din piatra naturala, tencuiala, ciment in vederea pregatirii lor pentru aplicarea produselor cu silicati.

COMPOZITIE

Silicat de potasiu in solutie apoasa.

CARACTERISTICI TEHNICE

Viscozitate :		Substanta solida in volum:	11%
Greutate specifica :	1.0 ± 0.05 kg/l	Aspetul peliculei :	n.a.
Culoare :	transparent		

UTILIZARE

Sistemul de aplicare:	pensula, trafalet	Finisaj:	24 ore (25°C, 65% UR)
Diluant:	apa	Consum:	7 mp/l, functie de absorbtie
Dilutie:	gata preparat	Intretinerea uneltelor:	dupa utilizare se spala cu apa
Numar straturi:	1	Depozitare:	evitati gerul si temperaturile de peste 35 °C; pastrati bidonul etansat pana la urmatoarea intrebuintare.
Uscare:	2-3 ore (25°C, 65% UR)		

CICLU DE APLICARE

Pereti noi	Curatati cu atentie suprafata.
Pereti vechi	Indepartati eventualele parti neancorate. Curatati cu atentie suprafata de praf si murdarie.
Finisaj	Aplicati un strat de amorsa Silprimer A.
Nota	Produs alcalin: acoperiti ferestrele, marmura si obiectele din aluminiu. Nu aplicati produsul atunci cand temperatura suportului sau a mediului ambiant este sub 5°C sau depaseste 35°C.

FRAZE DE RISC

Nu sunt necesare

FRAZE DE SIGURANTA

S 2	A nu se lasa la indemana copiilor.
S 26	In cazul contactului cu ochii, se spala imediat cu multa apa si se consulta un specialist.
S 29	A nu se arunca la canalizare.
S 62	In caz de inghitire, a nu se provoca voma: a se consulta imediat un medic si a i se arata ambalajul sau eticheta.
S 7/47	Pastrati ambalajul inchis ermetic si la o temperatura care sa nu depaseasca 35 °C.

SILPRIMER A

Amorsa pentru vopsele cu silicati

HG nr.735/2006 privind limita emisiilor de compusi organici volatili (VOC)

Conform acestei hotarari produsul face parte din categoria **SBA** (strat de acoperire pe baza de apa), subcategoria "g"(grund). Valoarea limitei maxime de VOC pentru aceasta categorie este de:

- anul 2010 – 30 gr/L VOC

Produsul gata pentru utilizare contine maximum < 0,10 gr/L VOC

NOTA

Aplicati un strat de amorsa Silprimer A, primer pe baza de silicat de potasiu rezistent la acizi si microorganisme, specific pentru pregatirea suporturilor din piatra naturala, tencuiala, ciment care urmeaza a fi finisate cu produse pe baza de silicati, cu un consum mediu de 10 mp/l .