

## PROPRIETATI

Finisaj decorativ ce se poate aplica direct pe suprafete minerale. Optima aderenta pe beton, rezistenta la uzura, usor si rapid de pus in opera si finisat.

## UTILIZARE

Suprafete verticale: finisare pereti pentru obtinerea unui efect „Nuvolato” sau „Spatolato”.  
Grosimea standard a sistemului aplicat este de 3-4 mm.

## COMPOZITIE

Pulbere de marmura, ciment si aditivi speciali.

## CARACTERISTICI TEHNICE

Viscozitate:	pulbere	Substanta solida in greutate:	100%
Greutate specifica :	n.a	Substanta solida in volum:	-
Culoare:	alb	Aspectul peliculei:	Opac, rustic sau lis

## UTILIZARE

Sistemul de aplicare:	fier de glet	Finisaj:	4-5 ore (25°C, 65% UR)
Diluant:	apa	Consum:	1,80 Kg/mp - 2 straturi
Dilutie:	30-40%	Intretinere unelte:	Dupa utilizare se spala cu apa
Numar straturi:	2	Depozitare si termen de valabilitate:	12 luni de la data fabricatiei, pastrati produsul in ambalajul original si inchis ermetic, la o temperatura intre 5°C - 30°C
Uscare:	4-5 ore (25°C, 65% UR)		

## CICLU DE APLICARE

<b>Pereti noi:</b>	Curatati suprafata de praf si impuritati. Aplicati un strat de amorsa pe baza de cuarț UNIFOND QUARZO diluat conform instructiunilor de pe fisa tehnica produsului.
<b>Pereti vechi:</b>	Indepartati eventualele parti neancorate. Aplicati un strat de primer Fissativo Acrilico diluat conform instructiunilor de pe fisa tehnica produsului. <b>Nu aplicati pe suporturi tratate cu vopsea care formeaza pelicula.</b>
<b>Finisaj:</b>	Varsati incet STUCCO FLOOR POLVERE intr-un vas cu apa curata si amestecati pana obtineti o pasta omogena, apoi lasati in repaus pentru 10 - 15 minute produsul obtinut, pentru a permite degajarea aerului inglobat in amestec pe perioada acestei operatiuni. Aceasta operatie este foarte importanta, deoarece lasand aerul inglobat sa se elimine, nu veti avea surpriza, ca in timp, sa va apara pe suprafata pe care ati aplicat produsul, umflaturi sau mici cratera. Aplicati doua straturi de STUCCO FLOOR POLVERE, avand grija sa respectati instructiunile privind timpul de uscare intre aplicarea unui strat si a celuiilalt. Efectul estetic este obtinut folosind o gletiera de inox la aplicarea ultimului strat. Se recomandă aplicarea unui strat fin de Ceara Naturala de Albine lichida, atât pentru efectul estetic cât și pentru o protecție suplimentară a suprafeței. Pentru a obtine un aspect antichizat, cu efect patina, in loc de ceara se aplica unu sau mai multe straturi de KEBANA VELANTE sau ACRYLIL VELANTE.
<b>Nota:</b>	Datorita materiilor prime utilizate nu se recomanda punerea in opera a produsului la exterior in perioada de iarna , deoarece trebuie ferit in mod special de frig. Deoarece mecanismul de uscare este strans legat de umiditatea aerului, poate fi necesara o

perioada mai mare de timp pana la uscarea completa. Suprafata pe care se aplica STUCCO FLOOR POLVERE trebuie protejata de ploii pentru a evita aparitia unor pete albe. Nu aplicati produsul cand temperatura este mai mica de 5°C sau mai mare de 35°C.

## FRAZE DE SIGURANTA

- S 2 A nu se lasa la indemana copiilor.  
S 26 In cazul contactului cu ochii, se spala imediat cu multa apa si se consulta un specialist.  
S 24/25 Evitati contactul cu pielea si ochii.  
S 28 Dupa contactul cu pielea, se spala imediat cu multa apa.  
S 37 A se purta manusi corespunzatoare.  
S 29/35 Nu goliti la canalizare, aruncati acest produs si ambalajul sau intr-un loc sigur.

## HG nr.735/2006 privind limita emisiilor de compusi organici volatili (VOC)

Conform acestei hotarari produsul face parte din categoria **SBA** (strat de acoperire pe baza de apa), subcategoria "L" (acoperitori cu efect decorativ). Valoarea limitei maxime UE de VOC (Volatile Organic Compound Content) pentru aceasta categorie este de:

- anul 2010 – 200 gr/L VOC

Produsul alb gata pentru utilizare contine maximum 7 gr/L VOC

Nuantele de culori obtinute cu paste colorante nu depasesc limitele consemnate.

## NORME PARTICULARE DE SIGURANTA

Produsul nu necesita eticheta de pericolozitate.