

PROPRIETATI

Tencuiala decorativa de exterior, bicomponenta, cu aspect de beton aparent.

UTILIZARE

Tencuiala decorativa de exterior si de interior pentru a realiza un efect tip beton aparent, pe fatada, soclu, sau orice alta suprafata de exterior si de interior (nu poate fii folosit pentru finisarea pardoselilor!).

Produsul este pe baza de apa si bicomponent, cu componenta A sub forma de pasta si componenta B sub forma de pulbere. Inainte de folosirea se varsa componentul B in componentul A si se amesteca cu o bormasina.

Poate fii aplicat peste mai multe tipuri de suprafete, dupa amorsare curespunzatoare, ca si cum termosistem, tencuiala de zidarie, lemn.

COMPOZITIE

Pulberi in dispersie de rasini vinilice. Ciment.

CARACTERISTICI TEHNICE

Viscozitate:	25.000 cps ± 3.000, 25°C	Substanta solida in greutate :	82%
Greutate specifica:	1,70 kg/l	Aspectul filmului:	opac
Culoare:	Culori standard: gri beton, alb. Alte la cerere.	Rezistenta la intemperii:	n.a.
		Rezistenta la alcali:	n.a.

UTILIZARE

Sistemul de aplicare:	Gletiera de inox	Finisaj:	24 ore (25°C, 65% UR)
Diluant:	apa	Consum:	2,5-2,6 kg/mp, functie de suport si de efect dorit
Dilutie:	gata preparat	Intretinerea uneltelor:	dupa utilizare se spala cu apa
Numar straturi:	2	Depozitare si termen de valabilitate:	12 luni de la data fabricatiei, pastrati produsul in ambalajul original si inchis ermetic, la o temperatura intre 5°C - 30°C
Uscare:	4-5 ore la suprafata (25°C, 65% UR) 24 ore in profunzime		

CICLU DE APLICARE

Pereti noi	Aplicati un strat de UNIFOND QUARZO diluat conform instructiunilor (vezi fisa tehnica a produsului).
Pereti vechi	Indepartati eventualele vopsele vechi sau tencuieli neancorate. Curatati cu atentie suprafata de praf si murdarie. Daca suportul este foarte absorbant se recomanda aplicarea unui strat de amorsa pe baza de apa FISSATIVO ACRILICO, diluata conform instructiunilor (vezi fisa tehnica a produsului).
Finisaj	Varsati incet Componenta B a produsului (pulbere) in recipient cu Componenta A (pasta) si amestecati cu o bormasina pana obtineti o pasta omogena; daca considerati ca produsul este prea dens puteti sa adaugati o mica cantitate de apa. Lasati in repaus pentru 10 - 15 minute produsul obtinut, pentru a permite degajarea aerului inglobat in amestec pe perioada acestei operatiuni. Aceasta operatie este foarte importanta, deoarece lasand aerul

Nota

inglobat sa se elimine, nu veti avea surpriza, ca in timp, sa va apara pe suprafata pe care ati aplicat produsul, umflaturi sau mici cratera.

Aplicati primul strat de B-TON cu gletiera de inox, in mod uniform. Dupa uscarea primului strat (minim 5 ore) aplicati al doilea strat de B-TON, tot cu gletiera de inox, prin miscari tip arc de cerc sau cu alta tehnica functie de modelul dorit. Pentru a obtine o suprafata cat mai compacta si pentru a pune in evidenta modelul, odata aplicat al doilea strat asteptati sa inceapa sa traga (intervalul de timp depinde de conditiile atmosferice) apoi udati usor suprafata cu apa (puteti sa folositi un spray pentru uz casnic) si procedati imediat la compactarea/lustruirea prin frecarea cu varful gletierei de inox (se foloseste gletiera inclinata cu un unghiu de aproximativ 45° fata de suprafata). Dupa uscarea completa de al doilea strat (se recomanda sa treaca 24 ore) se aplica stratul de protectie incolor și transparent BARRIER PRO, nediluat.

Nu aplicati atunci cand temperatura mediului ambiant sau a suportului este mai mica de 5°C sau mai mare de 35°C.

FRAZE DE RISC

R36/38 Iritant pentru ochi si pentru piele
R41 Risc de leziuni oculare grave.

FRAZE DE SIGURANTA

S 2 A nu se lasa la indemana copiilor.
S 26 In cazul contactului cu ochii, se spala imediat cu multa apa si se consulta un specialist.
S 24/25 Evitati contactul cu pielea si ochii.
S 28 Dupa contactul cu pielea, se spala imediat cu multa apa.
S 37 A se purta manusi corespunzatoare.
S 29/35 Nu goliti la canalizare, aruncati acest produs si ambalajul sau intr-un loc sigur.

HG nr.735/2006 privind limita emisiilor de compusi organici volatili (COV)

Conform acestei hotarari produsul face parte din categoria **SBA** (strat de acoperire pe baza de apa), subcategoria "c" (acoperitori pentru pereti exteriori, din substrat mineral). Valoarea limitei maxime de VOC pentru aceasta categorie este de:

- 40 gr/L COV

Produsul gata pentru utilizare contine maximum 39,48 gr/L COV.

CAIET DE SARCINI

Procedati cu amorsarea stratului suport cu UNIFOND QUARZO, amorsa pe baza de quart. Aplicati doua straturi de B-TON, tencuiala decorativa de exterior si de interior, bicomponenta, cu efect de beton aparent, cu un consum mediu ce poate varia intre 2,5-2,6 kg/mp, in functie de suprafata si de efectul dorit. In final aplicati stratul de protectie incolor si transparent BARRIER PRO. Respectati intotdeauna timpul de uscare intre fiecare strat.