

PROPRIETATI

Vopsea decorativa fabricata cu pigmenti speciali ce reflecta lumina permitand obtinerea unui finisaj nobil in orice ambient interior. Efectul tactil și vizual este similar cu tesatura de matase.

UTILIZARE

Se aplica pe orice tip de suport (zid, lemn, fier, gips-carton) tratat in prealabil cu amorsa potrivita.

COMPOZITIE

Produs pe baza de dispersii, pulberi si pigmenti selectionati si **lipsit de compusi organici volatili.**

CARACTERISTICI TEHNICE

Viscozitate:	58.000 ± 5.000	Substanta solida in greutate :	n.a.
Greutate specifica:	1.49 kg /l ± 0.05	Substanta solida in volum :	n.a.
Culoare:	alb		

UTILIZARE

Sistemul de aplicare:	Gletiera inox	Lavabilitate:	dupa 20 zile cu apa si sapun
Diluant:	apa	Consum:	0, 5 kg/mp (la gata)
Dilutie:	gata preparat	Intretinerea uneltelor:	dupa utilizare se spala cu apa
Numar straturi:	2	Depozitare si termen de valabilitate:	12 luni de la data fabricatiei, pastrati produsul in ambalajul original si inchis ermetic, la o temperatura intre 5°C - 30°C
Uscare: (25°C, 65% UR)	6-8 ore pe strat		

CICLU DE APLICARE

Pereti noi	Smirgheluiti si indepartati praful. Aplicati un strat de amorsa pe baza de apa DECORFIX.
Pereti vechi sau deja vopsiti	Indepartati eventualele parti neancorate (vopsea sau gled). Curatati cu atentie suprafata de praf si murdarie. Procedati ca mai sus.
Finisaj	Intindeti primul strat de SFORZA cu gletiera de inox avand grija sa intindeti bine produsul si sa nu lasati produs in exces. Asteptati 6-8 ore si aplicati stratul final de SFORZA prin miscari tip „arc de cerc”, iar dupa aproximativ 5-10 minute lisati cu atentie. Efectul final se realizeaza lucrând pe suprafete mici din aproape in aproape. Se recomandă aplicarea unui strat de ACRYLIL AQUAFIX pentru o protecție suplimentară a suprafeței.
Nota	Evitati aplicarea pe suporturi expuse la soare sau foarte calde sau daca temperatura mediului ambiant sau a suportului este inferioara a 5°C sau superioara a 35°C.

FRAZE DE RISC

Nu sunt necesare

FRAZE DE SIGURANTA

S 2	A nu se lasa la indemana copiilor.
S 26	In cazul contactului cu ochii, se spala imediat cu multa apa si se consulta un specialist.
S 29	A nu se arunca la canalizare.
S 62	In caz de inghitire, a nu se provoca vomă: a se consulta imediat un medic si a i se arata ambalajul sau eticheta.
S 7/47	Pastrati ambalajul inchis ermetic si la o temperatura care sa nu depaseasca 35 °C.

HG nr.735/2006 privind limita emisiilor de compusi organici volatili (VOC)

Conform acestei hotarari produsul face parte din categoria **SBA** (strat de acoperire pe baza de apa), subcategoria "I" (acoperitori cu efect decorativ). Valoarea limitei maxime de VOC pentru aceasta categorie este de:

- anul 2010 – 200 gr/L VOC

Produsul alb gata pentru utilizare contine maximum 3 gr/L VOC

Nuantele de culori obtinute cu paste colorante nu depasesc limitele consemnate.

NOTA

Aplicati un strat de amorsa. Aplicati doua straturi de SFORZA, vopsea policromatica lavabila, pentru utilizari la interior, cu o putere de acoperire de 0,5 kg/mp (la gata).