

PROPRIETATI

Vopsea pentru exterior pe baza de pulbere micronizata, caracterizata de o putere de acoperire optima. Rezista la alcali si este usor de aplicat.

UTILIZARE

Suport pentru tencuieli decorative de exterior.

COMPOZITIE

Rasini acrilice in dispersie apoasa, excipienti potriviti.

CARACTERISTICI TEHNICE

Viscozitate Brookf. medie:	30.000 cps a 25°C ± 3.000	Aspetul filmului :	opac
Greutate specifica :	1,63 kg / l ± 0.05	Rezistenta la intemperii:	optima
Culoare :	alb	Rezistenta la alcali:	optima

UTILIZARE

Sistemul de aplicare:	pensula, trafalet, pompa	Putere de acoperire:	7 mp/l
Diluant:	apa	Intretinerea uneltelor:	dupa utilizare se spala cu apa
Dilutie:	pensula 30% trafalet 25%	Depozitare si termen de valabilitate:	12 luni de la data fabricatiei, pastrati produsul in ambalajul original si inchis ermetic, la o temperatura intre 5°C - 30°C
Numar straturi:	1		
Uscare:	2-3 ore (25°C si U.R. 65%)		

CICLU DE APLICARE

Pereti noi	Se aplica un singur strat de fond UNIFOND diluat cu apa, colorat intr-o nuanta similara finisajului (tencuiala decoratiava).
Pereti vechi	Se indeparteaza praful si partile neancorate de vopsea si se procedeaza ca mai sus.
Nota	Nu se aplica daca temperatura mediului ambiant sau a suportului este sub 5°C sau peste 35°C.

FRAZE DE RISC

Nu sunt necesare

FRAZE DE SIGURANTA

S 2	A nu se lasa la indemana copiilor.
S 26	In cazul contactului cu ochii, se spala imediat cu multa apa si se consulta un specialist.
S 29	A nu se arunca la canalizare.
S 62	In caz de inghitire, a nu se provoca vomă: a se consulta imediat un medic si a i se arata ambalajul sau eticheta.
S 7/47	Pastrati ambalajul inchis ermetic si la o temperatura care sa nu depaseasca 35 °C.

HG nr.735/2006 privind limita emisiilor de compusi organici volatili (VOC)

Conform acestei hotarari produsul face parte din categoria **SBA** (strat de acoperire pe baza de apa), subcategoria "g" (grund). Valoarea limitei maxime de VOC pentru aceasta categorie este de:

- 30 g/l VOC

Produsul alb gata pentru utilizare contine maximum 2,45 g/l VOC

Nuantele de culori obtinute cu paste colorante nu depasesc limitele consemnate

NOTA

Aplicati un strat de UNIFOND cu o putere de acoperire de 7 mp/l pentru stabilizarea suportului si pentru asigurarea nuantei de fond potrivita finisajului ales (tencuiala decorativa).